



Les Adhésifs Adhpro Inc.
1650 boul. Industriel
Magog, Québec
J1X 4V9
Tel: (819) 847-2269
Fax: (819) 847-4990
www.adhpro.com

Adhpro Adhesives (Maritimes)inc.
P.O. Box 3106
Dartmouth, N.S.
B2W 4Y3
Tel: (902) 468-4583
Fax: (902) 468-4583
Pgr: (902) 458-0284

FICHE DE PRODUIT /PRODUCT DATA

RIV-303

DESCRIPTION : Ce produit a été formulé pour usages multiples. Il procure une adhésion permanente. Additif et promoteur d'adhésion. Application par équipement conventionnel. Ce produit développe une adhésion initiale très agressive. Température d'application 140-160 F : 60-70 C. Flexicol est insoluble dans les solvants, les huiles et les graisses. Complètement soluble dans l'eau.

PROPRIÉTÉS :

BASE	Protéine animale.
COULEUR	Ambre. (Pâle)
ODEUR	Menthe légère. (Faible)
pH	Acide.
VOLATILITÉ (%)	28 à 32% (p/p)
VISCOSITÉ (cps @ 25°C)	1200-1600 @ 60 C
TOXICITÉ	Substance non réglementée par le SIMDUT (Canada).
DENSITÉ RELATIVE	1 (Eau = 1)
STABILITÉ AU GEL	Oui-yes
DURÉE D'ENTREPOSAGE (MOIS)	3 mois en contenant fermé/3 months in close container
NETTOYAGE/DILUANT	Eau chaude
PROPRIÉTÉ DU FILM	Flexible
F.D.A.	Oui-yes 175.105
DATE DE RÉVISION	2002-11-28

NON-GARANTIE- Les faits établis et les recommandations relatifs à l'utilisation de tout produit sont basés sur nos propres expériences et/ou sur les expériences de tierces personnes et celles-ci sont réputés être sûrs. Toutefois, aucune garantie n'est accordée quand à leur exactitude. Avant l'utilisation, l'acheteur devra déterminer si le produit convient à l'utilisation qu'il entend en faire et l'acheteur assume tous les risques et toutes les responsabilités quant aux pertes, dommages ou dépenses causés directement ou indirectement par la manipulation ou l'utilisation du matériel ou par toute autre cause que ce soit.

NON-WARRANTY- The facts stated and the recommendations made with respect to the use of any product are based on our own experiences and/or the experiences of others, and are believed to be reliable. However no guarantee of their accuracy is made. Before the using, purchaser shall determine the suitability of the product for his intended use, and purchaser assumes all risk and liability for loss, damage or expense directly or indirectly arising from the handling of use of the material or from any other cause whatever.