



FICHE TECHNIQUE

RIV-407

DESCRIPTION : RIV-407 est un thermofusible sensible à la pression, possédant un tack très agressif et un temps ouvert long. Il a été conçu pour l'étiquetage avec Kronos et Canmatic, mais il peut être utilisé pour une multitude d'autres applications. Le produit a été spécialement formulé pour une application à 177 degrés Celsius, mais toutefois le produit a été utilisé dans le passé avec succès à des températures aussi basses que 135 degrés Celsius. Le temps ouvert de ce produit est de plus de 200 secondes.

La poudre appliquée sur les colles thermofusibles est complètement miscible avec l'adhésif. Cette poudre est à base de cire ce qui lui permet de fondre et de ne laisser aucun résidu dans les équipements.

PROPRIÉTÉS :

BASE	Polymère. Adhésif.
COULEUR	Incolore à jaune pâle.
VISCOSITÉ (cP à 177°C/350°F)	400-500cps
VISCOSITÉ (cP à 150°C/300°F)	Non disponible.
POINT DE RAMOLISSEMENT (°C)	65 à 75°C (149 à 167°F)
TOXICITÉ	Substance non réglementée par le SIMDUT (Canada).
DENSITÉ RELATIVE	Non disponible.
DURÉE D'ENTREPOSAGE (MOIS)	6
NETTOYAGE/DILUANT	Utiliser le produit LUBRIPRO 039.
PROPRIÉTÉ DU FILM	Non disponible.
F.D.A.	N/A
DATE DE RÉVISION	27/04/2005

NON-GARANTIE- Les faits établis et les recommandations relatifs à l'utilisation de tout produit sont basés sur nos propres expériences et/ou sur les expériences de tierces personnes et celles-ci sont réputés être sûres. Toutefois, aucune garantie n'est accordée quand à leur exactitude. Avant l'utilisation, l'acheteur devra déterminer si le produit convient à l'utilisation qu'il entend en faire et l'acheteur assume tous les risques et toutes les responsabilités quant aux pertes, dommages ou dépenses causés directement ou indirectement par la manipulation ou l'utilisation du matériel ou par toute autre cause que ce soit.

NON-WARRANTY- The facts stated and the recommendations made with respect to the use of any product are based on our own experiences and/or the experiences of others, and are believed to be reliable. However no guarantee of their accuracy is made. Before the using, purchaser shall determine the suitability of the product for his intended use, and purchaser assumes all risk and liability for loss, damage or expense directly or indirectly arising from the handling of use of the material or from any other cause whatever.

Les Adhésifs Adhpro Inc.
1650 Bd. industriel
Magog, Québec J1X 4V9
Tel: (819) 847-2269
Fax: (819) 847-4990

Adhpro Adhesives Maritimes Inc.
Dartmouth, Nova Scotia, B2W 4Y3
Tel.: (902) 468-4583
Fax: (902) 468-4332

Adhpro Adhesives inc.
Toronto, Ontario
Tel.: (877) 245-2054
Fax: (877) 245-2053

www.adhpro.com